

各涂料耐火时间、厚度及用量表

室内膨胀型钢结构防火涂料（薄型）		
耐火时间（小时）	要求厚度（毫米）	用量（kg/m²）
2.5 h	3.9 mm	4.0 kg
2.0 h	2.9 mm	3.0 kg
1.5 h	1.9 mm	2.0 kg
1.0 h	1.6 mm	1.8 kg

室内非膨胀型钢结构防火涂料（厚型）		
耐火时间（小时）	要求厚度（毫米）	用量（kg/m²）
3.0 h	30 mm	15 kg
2.5 h	25 mm	13 kg
2.0 h	20 mm	10 kg

室内膨胀型钢结构防火涂料（超薄型）		
耐火时间（小时）	要求厚度（毫米）	用量（kg/m²）
2.5 h	3.9 mm	4.0 kg
2.0 h	2.9 mm	3.0 kg
1.5 h	1.9 mm	2.0 kg
1.0 h	1.6 mm	1.8 kg